

# Tålig Täckfärg



*Ger en tålig och smutsavvisande yta  
God vidhäftning  
Ingår i våtrumssystem VA och VT*

Tålig Täckfärg är en täckfärg för målning inomhus på väggar och tak av bland annat puts, betong, trä, tapet och väv. Färgen fäster bra och ger en tålig, smutsavvisande yta som går att tvätta. Passar bra i utrymmen som t ex hall, kök och tvättstuga. För viktig information om målning i våtrum se arbetsråd på [www.alcro.se](http://www.alcro.se). Du kan också rådgöra med din färghandlare.

Tålig Täckfärg ingår i ett av Alcros målningssystem som är godkända av Måleribranschens Våtrumskontroll (klass VA, vattenavvisande).

## Teknisk information

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**  
Inomhus

**MATERIALÅTGÅNG**  
5 - 8 m<sup>2</sup>/l

**GLANS**  
Halvmatt

**VERKTYG**  
Spruta, pensel, roller

**MÅLNINGSTEMPERATUR**  
Lägst +5°C

**TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET**  
Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3 timmar.

**VERKTYGEN RENGÖRES MED**  
Vatten eller penseltvätt

**BINDEMEDEL**  
Akrylat

**VOC**  
Gränsvärde (Kat A/b): 100 g/l (2010). Produktens VOC < 100 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Förvaras frostfritt



## Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

**HÅL OCH SPRICKOR** lagar du med väggspackel ur Alcro spackelsortiment.

**I VÅTUTRYMMEN** spacklar du hål och sprickor med Alcro Våtrumsspackel och grundmålar med Tät Grundfärg.

**OMÅLADE YTOR** grundar du genom att måla med Tätlig Täckfärg en extra gång.

**TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR** rengör du med Alcro Målartvätt (enligt instruktion).

**LIMFÄRG** tvättar du bort med mycket vatten.

**GAMMAL KALKFÄRG** med stoftig yta binder du genom att grundmåla med Alcro Spärra.

**LACKFÄRGSYTOR** slipar du eller grundmålar med V-Slip.

**OSKYDDADE JÄRNYTOR FRIA FRÅN ROST** grundmålar du med Servalac Grund. Slipa sedan lätt.

**TEXTILVÄV** som t ex juteväv grundmålar du med Kraft Grundfärg för att undvika att väven krymper.

**PLASTYTA** som t ex vinyltapet kan behöva grundmålas med V-Slip för att inte ge dålig vidhäftning eller klabbig färgyta. Provmåla först om du är tveksam. På plastyta i andra utrymmen än våtrum, målar du med Tätlig Täckfärg två gånger.

## Måla

Rör om färgen väl.

Måla jämnt och flödigt med roller. Målar du med pensel, späd färgen med 5% vatten.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till

lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Skötselråd

Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda egenskaper uppnås först efter ett par veckor, varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet och uppglansning. Efter härdningstiden använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

**Rengöring:** Gör ren ytan med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj med vatten och ventiler därefter för att minska fuktigheten i luften.

**Fläckborttagning:** Handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med ett suddgummi.

**Bättring av skador:** Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnummer som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat bättra därför alltid en vägg från hörn till hörn för att undvika struktur-, kulör- och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna väggens struktur/gräng genom att använda samma typ av roller för att minimera risk för struktur-, kulör- och glansskillnader. Små fläckar stöpplas med pensel.

## Viktigt

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*



# Tät Täckfärg



*Speciellt anpassad för våtrumsmålning  
Gör ytan vattenresistent, slagtålig och smutsavvisande  
God vidhäftningsförmåga*

Tät Täckfärg är en täckfärg av akryltyp för väggar och tak i våtrum och andra utrymmen som kräver en fukttät, slitstark och smutsavvisande yta. På [www.alcro.se](http://www.alcro.se) kan du ladda ner arbetsråd för målning med Tät våtrumssystem. Den innehåller viktig information om målning i våtutrymmen. Du kan också rådgöra med din färghandlare.

Tät Täckfärg ingår i Alcros målningssystem som är godkända av Måleribranschens Våtrumskontroll.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG  
- 7 m<sup>2</sup>/l

GLANS  
Halvblank

VERKTYG  
Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR  
Lägst +10°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 6 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED  
Vatten

BINDEMEDEL  
Akrylat

VOC  
Gränsvärde (Kat A/b): 100 g/l (2010). Produktens VOC < 100 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Förvaras frostfritt



## Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är torrt och rent. Är ytorna tidigare målade med godkänt våtrumssystem och oskadade behöver du inte grundmåla igen.

SPRICKOR, SKARVAR OCH OJÄMNHETER spacklar du med Alcro Våtrumsspackel. Jämna ut hörn och takvinklar med Tät Fog.

KALKAVLAGRINGAR på tidigare målade underlag tar du bort med surt rengöringsmedel. Skölj sedan noga.

MÖGELANGRIPNA YTOR behandlar du med Alcro Alg & Mögelfritt.

VINYLBEKLÄDNADER som är spaltbara river du bort ytskiktet på. Vinylbeklädnader som inte går att riva bort rengör du och torkar sedan med T-röd för att avlägsna rester av mjukgörare.

PVC-MATERIAL som är tjocka och mjuka tar du bort helt.

## Måla

Måla två gånger med roller, pensel eller spruta.

Vädra ordentligt när du målar i rum med dålig ventilation.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Skötselråd

Alcros Våtrums-system ger en mycket vattenbeständig, slagtålig och smutsavvisande yta. Varje komponent i systemet innehåller mögelförhindrande medel.

Ett våtrum kräver litet extra omsorg och regelbunden rengöring för att det skall behålla sitt fina utseende länge. Första tiden efter nymålningen bör man handskas försiktigt med ytorna. Ytan skall torka minst en vecka innan den utsätts för

vattenbegjutning.

Kontrollera att tätningar kring genomföringar och håltagningar är intakta.

Täta nya skruvhål och håltagningar omgående. Se till att ventilationen är tillfredsställande och fungerar som avsett. Ta för vana att efter duschning föra bort vatten från golvet med gummiskrapa. Dra ej för duschdraperi. Ställ dörren på glänt. På så sätt kan luftfuktigheten hållas nere och möjligheterna för mögeltillväxt begränsas.

Väggarna måste med jämna mellanrum rengöras från kalkavlagringar, tvålrester och dylikt, speciellt viktigt är detta vid utsatta ställen som duschplats, vid och under badkar och tvättställ. Använd kalkavlösande rengöringsmedel, t ex Kalkosan och mjuk borste. Skölj med rent vatten och torka ytan.

Normal rengöring görs med vanliga syntetiska tvättmedel. Rengöringsmedel och redskap med slipande effekt skadar ytan och skall inte användas. Använd inte heller sprit (t ex T-Röd) eller starka lösningsmedel, då dessa löser upp färgen. Ta som regel att tvätta nerifrån och upp, skölj med rent vatten och torka ytan.

## Viktigt

Var försiktig med nymålade ytor. Färgens slutgiltiga goda egenskaper uppnås efter några dagar. Undvik därför att spola vatten direkt på den målade ytan under de första sju dagarna.

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*



# Milltex 7 Matt Täckfärg



*Hög täckförmåga  
Utvecklad för yrkesmålaren  
Ger en matt yta*

Milltex 7 Matt Täckfärg är en täckfärg för målning inomhus på väggar och tak av puts, betong, gipsskivor, träfiberplattor, tapet och väv. Den färdiga ytan tål att försiktigt torkas av med trasa.

Milltex 7 Matt Täckfärg är särklit utvecklad för yrkesmålaren.

## Teknisk information

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**  
Inomhus

**MATERIALÅTGÅNG**  
Teoretisk färgåtgång 8 m<sup>2</sup>/l. Färgens åtgång beror på appliceringsmetod, temperatur/luftfuktighet och underlagets ytstruktur.

**GLANS**  
Matt

**VERKTYG**  
Spruta, pensel, roller

**MÅLNINGSTEMPERATUR**  
Lägst +5°C

**TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET**  
Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3 timmar.

**VERKTYGEN RENGÖRES MED**  
Vatten eller penseltvätt

**BINDEMEDEL**  
Sampolymer

**VOC**  
Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet och sörg för god ventilation under avklingningstiden (2 veckor).

## Förberedelse av ytor

Säkerställ att underlaget är fast och fritt från stoft.  
TIDIGARE MÅLADE ELLER SMUTSADE YTOR rengörs med Alcro Målartvätt (enligt instruktion).  
BLANKA YTOR mattslipas.  
HÅL OCH SPRICKOR lagas med lämpligt spackel ur Alcros spackelsortiment.  
OMÅLADE YTOR ELLER STARKT SUGANDE YTOR grundmålas med Milltex Allgrund.  
LIMFÄRG tvättas ner helt till fast underlag. Grunda sedan med Alcro Spärra.  
KALKFÄRG behandlas till fast betryggande underlag för ommålning. Grunda därefter med Alcro Spärra.  
YTOR DÄR DET FINNS RISK FÖR GENOMSLAG av t.ex. nikotin, brand- eller vattenskador grundas först med Alcro Isolera RF.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Skötselråd

Var försiktig med nymålade ytor när det gäller slitage och uppglansning. Färgens slutgiltiga goda egenskaper uppnås först efter några veckor. Efter härdningstiden använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Undvik rinningar av smutsvatten.

Rengöring: Torka av ytan försiktigt med en väl urvriden luddfri trasa eller använd en mjuk borste. Trasor och papper kan ludda av sig på ytan. Vid behov kan svag lösning av handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel användas.

Vid vätning av ytan uppstår vanligtvis en kulörförändring men den försvinner huvudsakligen igen efter uttorkning av ytan. Om kulörförändring kvarstår efter första tvättningen rekommenderas en avtvättning av hela väggpartiet. Färgen ger en mycket tålig yta men undvik ändå alltför kraftig bearbetning av ytan eftersom en uppglansning alltid är lättare synbar på en matt yta.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*

Fläckborttagning: Handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med suddgummi och borsta sedan bort resterna av suddgummit.

## Viktigt

Milltex 7 Helmatt Täckfärg ingår även i Alcros målningsssystem för brandskydd. Se Typgodkännande 0250 på [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.

Milltex 7 Helmatt Täckfärg rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet samt uppfyller Svanens miljökrav.

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.